

## FICHA TÉCNICA

# ULTRA UNIBLOCK

### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento fibratado elaborado con cemento portland con aditivos de alta adherencia y agregados de granulometría controlada, que permiten una máxima resistencia a los agrietamientos y ofrece una alta repelencia a la humedad. Permite dar acabados en muros y cielos en interiores y exteriores. Ideal para muros de concreto colado y cualquier superficie lisa.

### USOS RECOMENDADOS

- Recubre superficies lisas de concreto colado, block, ladrillo, concreto celular, morteros, paneles de yeso, paneles de fibrocemento.
- Uso interior y exterior en construcciones residenciales o comerciales de todo tipo.

### VENTAJAS

- Fácil y rápida colocación, ya que cuenta con excelente adherencia al concreto liso.
- Realiza el proceso de afine y sellado en un solo paso.
- Altamente repelente al agua y resistente al salitre.

### SUPERFICIES ACEPTABLES

- Muros contruidos con block y barro-block.
- Enjarres de cemento-arena.
- Superficies lisas de concreto celular y donde se requiera alta adherencia.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie de aplicación de estar libre de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con la correcta adhesión. humedezca y limpie por completo la superficie antes de su colocación,



Presentación: 25 kg y 40 kg.  
Color: Blanco.

asegúrese que la temperatura de la superficie este entre los 4°C y 35°C.

Nota: Se sugiere utilizar un sellador en la superficie de concreto donde será aplicado el material, al utilizar desmoldantes que interfieran con la correcta adhesión, para garantizar su correcto anclaje. Dejar secar en su totalidad el sellador antes de aplicarlo.

### LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre paredes recubiertas de pintura. Antes de la aplicación se deberá remover todo rastro de pintura, aplicar un puente de unión o sellar la superficie.
- No aplique cuando la temperatura sea menor a 4 °C o mayor a 38 °C durante las 24 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la posibilidad de lluvia.
- No se aplique sobre superficies de yeso o revocados de yeso, paneles sujetos a flexiones, superficies metálicas o con vibraciones extremas (vidrio, madera, plástico, etc.).

## APLICACIÓN

---



**1.** Usando un hacha o martillo pequeño, retire cualquier exceso de mortero que sobresalga de las juntas de cemento en el muro, así como cualquier otro desperfecto que no forme parte de la superficie.



**2.** Asegúrese que esté libre de sustancias que puedan interferir con una correcta adherencia.



**3.** Humedecer en su totalidad la superficie a recubrir.



**4.** En un recipiente, agregue agua limpia.  
Saco de 40kg: 8 L  
Saco de 25kg: 6.5L



**5.** Añada gradualmente el contenido del saco al recipiente, permitiendo que el polvo se mezcle con el agua de manera uniforme.



**6.** Mezcle hasta obtener una pasta suave y homogénea, libre de grumos.



**7.** Deje que la mezcla repose durante 10 minutos para permitir la activación de los aditivos químicos del producto.



**8.** Utilizando una llana lisa aplique Estuco Ultra, presionando con firmeza sobre la superficie.



**9.** Cuando se pierda el espejo de agua podrá realizar el acabado deseado, puede utilizar: flota o esponja, con movimiento suaves circulares o lineales.

## RENDIMIENTOS

GROSOR O ESPESOR	RENDIMIENTO POR M <sup>2</sup> SACO DE 40KG	RENDIMIENTO POR M <sup>2</sup> SACO DE 25KG
3mm	10	6.3
4mm	7.8	4.9
5mm	6.2	3.9
6mm	4.2	2.6

Nota: Los rendimientos mencionados son aproximados y se proporcionan únicamente con fines de estimación. Es crucial tener en cuenta que estos rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones específicas de la superficie y los métodos de instalación aplicados.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Color	Blanco
Espesor mínimo	3mm
Espesor máximo	7mm
Resistencia a la Compresión	100 kg/cm <sup>2</sup>
Absorción de Agua (%)	2 a 4%
Densidad de la Pasta	1.8 a 2.0 gr/cm <sup>3</sup>
Fraguado Inicial	20 minutos
Tiempo de Almacenaje	12 meses en un lugar fresco y seco en su empaque original

## GARANTÍA

- Tener a mano el ticket, factura o comprobante de compra del producto.
- Presentar su reclamación a nuestros números telefónicos: **800 847 7000** en Monterrey o de manera gratuita desde el interior de la República al **800 847 7000**. También puede hacerlo mediante correo electrónico a [contacto@uniblock.com.mx](mailto:contacto@uniblock.com.mx)
  - Un representante autorizado del fabricante se pondrá en contacto con el cliente para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. Uniblock México no asume responsabilidad por daños, gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.
  - Si el representante determina que el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material afectado. El cliente deberá seguir las instrucciones de embarque y obtener autorización para devolver el producto. La reposición del material se realizará directamente en la fábrica en un plazo máximo de 30 días después de la evaluación del representante.